viacolor

SLURRY DECORATIVO
MICROPAVIMENTO DE ALTA RESISTENCIA

DESCRIPCIÓN
VIACOLOR (micropavimento de color) es un sello sintético de alta resistencia al desgaste, que se utiliza para proteger superficies de la acción de carburantes y abrasivos, para decorar y diseñar espacios de especial utilización (recintos deportivos, estacionamientos, ciclovías, señalización de vías especiales, pavimentos industriales, etc.)

CARACTERÍSTICAS

· VIACOLOR es un producto fabricado a base de resinas acrílicas y minerales seleccionados.

· Posee muy buena adherencia a toda superficie asfáltica y al hormigón seco y sólido.

· Es resistente a los carburantes (combustibles) e inalterable, en general, a los derivados del petróleo.

· No le afecta la intemperie

· Resiste la abrasión

· Decorativo

· Flexible e inalterable a los cambios de temperatura

COLORES
VIACOLOR se fabrica en colores rojo, verde, gris y negro en envases de 25 kgs.. También se fabrica en colores especiales (amarillo, azul, etc.). En caso de requerir un color especial se deberá consultar el precio, plazo de entrega y volumen mínimo de compra.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar exenta de materia extrañas como polvo, yeso, aceites, etc.. Si es hormigón nuevo, debe eliminarse la lechada superficial. Es recomendable humedecer la superficie previamente, especialmente si se extiende sobre hormigón.

APLICACIÓN
En superficie de asfalto u hormigón se aplica el producto con rastrillo de goma en dos capas, teniendo la precaución de verificar que antes de aplicar la segunda capa la primera esté completamente seca; para obtener una terminación uniforme se recomienda pasar un rodillo de esponja húmedo (tipo pintura).

PROBISA
Cerro Sombrero 1010 • Maipú • Santiago • Chile • Fono: 56 2 538 59 90 • Fax: 56 2 533 16 81

PRECAUCIONES
No debe aplicarse con temperaturas menores a 5º C. Es necesario que el lugar donde se aplique esté ventilado para conseguir un curado adecuado.
Se debe evitar la aplicación a pleno sol, con mucho viento o hacerla sobre una superficie con una temperatura mayor a 30º C, ya que el producto se reseca haciendo difícil su aplicación y obteniendo una terminación no uniforme en color y textura.

RENDIMIENTO
Dependiendo del estado de la superficie:

· Para un espesor de película seca de 0,75mm el rendimiento es de 1.3 a 1.5kg./por M2 aplicados en dos manos

· Para un espesor de película seca de 1.5mm el rendimiento es de 2 a 2,5kg./ por M2.

PRESENTACIÓN
En tinetas de 25kls. O tambores metálicos de 70kls.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sólidos	85% + 2%
Densidad	1,85 + 0,15 kg./l (según color)
Secado	Primera mano :1 hora Segunda mano :6-24 horas Para uso :2 a 3 dias

ALMACENAMIENTO
Se recomienda mantener el envase en posición vertical, así como evitar temperaturas bajas o exposición directa al sol.
Si en el momento de la aplicación el producto presenta sedimentación, deberá agitarse hasta conseguir una mezcla homogénea.

PROBISA
Cerro Sombrero 1010 • Maipú • Santiago • Chile • Fono: 56 2 538 59 90 • Fax: 56 2 533 16 81